## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM



## INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

B29C 47/02, 47/06, B01D 69/06

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/30379

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

16. Juli 1998 (16.07.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/00005

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Januar 1998 (05.01.98)

(30) Prioritätsdaten:

7. Januar 1997 (07.01.97)

DE

197 00 232.3

(71) Anmelder:

**GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM** GEESTHACHT GMBH [DE/DE]; Max-Planck-Strasse,

D-21502 Geesthacht (DE).

(72) Erfinder: WEIGEL, Thomas; Hubertusweg 33c, D-14557 Wilhelmshorst (DE). MARTENS, Uwe; Im Winkel 2, D-21522 Hohnstorf (DE). ALBRECHT, Wolfgang; Lichterfelder Allee 79, D-14513 Teltow (DE). RICHAU, Klaus; Elsenstrasse 97, D-12435 Berlin (DE). HILKE, Roland; Ida-Kellorat-Strasse 3b, D-14513 Teltow (DE). PAUL, Dieter, Wolfswerder 25, D-14532 Kleinmachnow (DE). KNEIFEL, Klemens; Schulstrasse 10, D-21502 Geesthacht (DE). PEINEMANN, Klaus-Viktor, Bellevueberg 34, D-21502 Geesthacht (DE).

(74) Anwalt: NIEDMERS, Ole; Niedmers & Partner, Stahltwiete 23, D-22761 Hamburg (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

(81) Bestimmungsstaaten: europäisches Patent (AT, BE, CH, DE,

DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

eintreffen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A MULTILAYER SHEET-LIKE POLYMER MEMBRANE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER MEHRSCHICHTIGEN FLÄCHIGEN POLY-**MERMEMBRAN** 


#### (57) Abstract

The present invention relates to a method and device (10) for producing a multilayer sheet-like polymer membrane, whereby first a plurality of polymer solutions are produced in relation to the number of layers. An extruding tool (11) with a plurality of supply channels (13, 14) narrowing in the form of a slot to a slot-shaped extrusion die (12) is provided for the polymer solutions in an area (15) prior to their inflow into the extrusion die (12), while a slot-shaped inlet aperture (16) also opens out into said area (15) for the purposes of supplying thereto a carrier, on both sides of which the polymer solutions supplied through the supply channels (13, 14) are applied by the extrusion die (12) prior to the passing of the compound consisting of the polymer solutions and the carrier.

#### (57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung (10) zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran

vorgeschlagen, bei denen zunächst eine Mehrzahl von Polymerlösungen entsprechend der Anzahl der Schichten hergestellt werden. Dabei ist ein Extrusionswerkzeug (11) mit einer Mehrzahl schlitzförmig zu einer schlitzförmig ausgebildeten Extrusionsdüse (12) sich verengenden Zufuhrkanälen (13, 14) für die Polymerlösungen zu einem Bereich (15) vor deren Eintritt in die Extrusionsdüse (12) vorgesehen, wobei in diesen Bereich (15) auch eine schlitzförmige Zufuhröffnung (16) für die Zufuhr eines Trägers mündet, auf den von seinen beiden Trägerseiten die von den Zufuhrkanälen (13, 14) zugeführten Polymerlösungen vor dem Durchtritt des Verbundes aus Polymerlösungen und



Träger durch die Extrusionsdüse (12) aufgebracht werden.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

				LS	Lesotho	SI	Slowenien
AL	Albanien	ES	Spanien	LT	Litauen	SK	Slowakei
AM	Armenien	FI	Finnland	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AT	Österreich	FR	Frankreich		Lettland	SZ	Swasiland
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Monaco	TD	Tschad
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Republik Moldau	TG	Togo
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD		TJ	Tadschikistan
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK		TR	Türkei
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TT	Trinidad und Tobago
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	UA	Ukraine
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UG	Uganda
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	US	Vereinigte Staaten von
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	117	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimoaowe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
cz	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE.	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran, bei dem zunächst eine Mehrzahl von Polymerlösungen entsprechend der Anzahl der Schichten hergestellt werden, sowie eine Vorrichtung, mit der auch das vorangehend aufgeführte Verfahren ausgeführt werden kann.

Bei dem im Stand der Technik bekannten Prinzip zur Herstellung von flächigen Polymermembranen wird eine Polymerlösung mit Hilfe eines Ziehkastens, eines Rakels oder eines Spaltes auf eine feste Unterlage aufgebracht und anschließend durch Lösungsmittelausdunstung oder gegebenenfalls nach Durchlaufen einer Abdunststrecke, in ein flüssiges Koagulationsmedium gegeben, wo die Polymermembran koaguliert wird. Ein Herstellungsverfahren

dieser Art ist z.B. in "E. Staude, Membranen und Membrantrennprozesse, Grundlagen und Anwendungen, VHC Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1992" beschrieben worden. Dabei kann entweder der Ziehkasten über die feste Unterlage oder auch die feste Unterlage (Metallband, Metalltrommel und/oder Vlies) unter dem Ziehkasten bewegt werden.

Prinzipiell müßte es somit unter Anwendung des vorbeschriebenen bekannten Verfahrens möglich sein, unter Anwendung eines Doppelziehkastens oder Doppelrakels das Verfahren derart durchzuführen, daß eine Verbundmembran, auch in mehrschichtiger Ausführung, realisiert werden könnte.

Bei einer anderen Vorrichtung zur Herstellung einer Druckgießer flächigen Polymermembran wird ein sog. verwendet. Diese Vorrichtung weist einen Schlitz in einer festen Platte auf, durch den die Polymerlösung extrudiert wird. Die Extrusion erfolgt unmittelbar oder über einen Luftspalt in ein Koagulationsbad. Bei einer dieser bekannten Vorrichtung speziellen Ausführung werden zwei Polymerlösungen gleichzeitig über- oder nebeneinander extrudiert, wobei Zweischichtenmembranen entstehen. Eine derartige Vorrichtung ist in der DD-PS 138 938 beschrieben. Es entstehen bei der bekannten Vorrichtung Zweischichtmembranen, die, je nach Verträglichkeit der verwendeten Polymerlösungen und den wendeten Bildungsbedingungen, in ihre Einzelbestandteile aufgetrennt werden können oder sie bilden eine Verbundmembran.

Weder mit der zuerst genannten Verfahrensführung noch mit der zuvor genannten Vorrichtung sind flächige Polymermembranen auf rationelle Weise in einem

Verfahrensschritt herstellbar, die sich durch hohe durch den Träger vermittelte Festigkeit und gleichzeitig durch einen mehrschichtigen strukturellen Aubau auszeichnen, der zur Abtrennung von gelösten, emulgierten oder gasförmigen Stoffen aus Lösungen, Emulsionen oder Gasen sowie zum selektiven Transport geladener Teilchen geeignet ist.

Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran der eingangs schaffen, die gestatten, daß eine genannten Art zu hochfeste Verbundmembran geschaffen werden kann, bei der Polymerlösungen, die auch unterschiedlich sein können, Polymerschichten übereinander unterschiedlichen Verfahrensschritt und/oder nebeneinander in einem wobei insbesondere aufgebracht werden können, Vorrichtung einen einfachen Aufbau und eine einfache Verfahrensführung zur Ausbildung der mehrschichtigen Polymermembran gestattet.

Gelöst wird die Aufgabe gemäß dem Verfahren dadurch, daß die Polymerlösungen nachfolgend getrennt zu einem vor einer schlitzförmig ausgebildeten Extrusionseinrichtung ausgebildeten Bereich transportiert werden, wo die Polymerlösungen beidseitig flächig auf einen ebenfalls in diesen Bereich transportierten flächigen Träger aufgebracht werden, wobei nachfolgend der Träger mit beidseitig aufgebrachten Polymerlösungen zur Ausbildung der flächigen Polymermembran durch die schlitzförmige Extrusionseinrichtung hindurchgefördert wird.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt im wesentlichen darin, daß eine Membran geschaffen wird, mit der in einem Arbeitsgang ein Membranverbund geschaffen wird, bei dem ein Träger, der beispielsweise ein Vlies, ein Gewebe oder ein Gestrick ist, von beiden Seiten mit der Polymerlösung beaufschlagt werden kann, so daß am Ende des Herstellungsverfahrens unter Einschluß des die Festigkeit des Membranverbundes im wesentlichen herstellenden Trägers eine Polymermembran geschaffen wird, bei der der Träger im Membranverbund integriert ist. Die bisherigen bekannten Verfahren gestatteten keine Herstellung einer derart aufgebauten mehrschichtigen Polymermembran.

Vorteilhafterweise wird die aus der Extrusionseinrichtung austretende Polymermembran in ein Koagulationsmedium geleitet, wobei es vorteilhafterweise möglich ist, das Verfahren so zu führen, daß ein Naßextrusionsprozeß möglich ist, bei dem die austretende Polymermembran direkt in das Koagulationsmedium eintaucht. Prinzipiell ist eine weitere vorteilhafte Verfahrensführung auch derart möglich, daß nach Art eines Trocken-Naß-Extrusionsprozesses die Polymermembran erst nach Durchlaufen einer gewissen Abdunststrecke in einer gasförmigen Atmosphäre in ein flüssiges Koagulationsmedium eingetaucht wird.

Auch kann es vorteilhaft sein, daß nach der Koagulation oder unmittelbar nach dem Austritt der Polymermembran aus der Düseneinrichtung alle nichtmembranbildenden Bestandteile durch Waschen und/oder Extraktion entfernt werden.

Schließlich ist es vorteilhaft, daß die Polymermembran mittels Präparation und/oder Trocknung nachbehandelt wird und so die endgültige Membran fertiggestellt ist und ihrer bestimmungsgemäßen Funktion zugeführt werden kann.

Grundsätzlich ist es möglich, den Träger vor dem Beschichtungs- bzw. Auftraqvorgang mit Polymerlösungen in unbehandelter Form zuzuführen und mit den Polymerlösungen auf vorbeschriebene Weise zu beschichten bzw. die Polymerlösungen aufzutragen. Es ist vorteilhafterweise aber auch möglich, den Träger, der beispielsweise ein Flächengebilde in Form eines Vlieses, eines Netzes, einer Folie, eines Filters oder eines sonstigen anderen geeigneten Gewebes oder Gestrickes vorliegen kann, der Beaufschlagung mit Polymerlösung zu imprägnieren. Dadurch wird beispielsweise eine Verbesserung Haftung der Polymerlösungsschichten bzw. der Polymerschichten zur gezielten Einflußnahme auf die Strukturbildung an der Grenzfläche zwischen Polymerlösung und Träger erreicht.

Als Imprägnierungsmittel eignet sich vorzugsweise eine Flüssigkeit bzw. eignen sich Flüssigkeiten, die Lösungsmittel für die die Polymerschichten bildenden Polymere sind bzw. Flüssigkeiten, die vorzugsweise mit den Polymerlösungen chemisch und/oder physiko-chemisch reagieren.

Eine Vorrichtung zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran, die aus einer Mehrzahl von Polymerlösungen entsprechend der Anzahl der Schichten hergestellt wird, mit der auch das vorangehend aufgeführte Verfahren ausgeführt werden kann, ist durch ein Extrusionswerkzeug mit einer Mehrzahl schlitzförmig sich zu einer schlitzförmig ausgebildeten Extrusionsdüse verengenden Zufuhrkanälen für die Polymerlösungen zu einem Bereich vor deren Eintritt in die Extrusionsdüse gekennzeichnet, wobei in diesen Bereich auch eine schlitzförmige Zufuhröffnung für die Zufuhr eines Trägers mündet, auf den von seinen beiden Trägerseiten

die von den Zufuhrkanälen zugeführten Polymerlösungen vor Durchtritt des Verbundes aus Polymerlösung und Träger durch die Extrusionsdüse aufbringbar sind.

Der Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung besteht im wesentlichen darin, daß mit dieser auf einfache Weise kontinuierlich die Herstellung einer flächigen, Verbundmembran aus wenigstens an beiden Seiten eines Trägers angebrachten bzw. aufgebrachten Polymerschichten bestehende flächige Polymermembran möglich ist, auch die Polymerlösungen mittels dieser Vorrichtung nebeneinander sogar übereinander und gleichmäßig schichtbar sind, und wobei die Vorrichtung es gestattet, daß zur einen Seite und zur anderen Seite, auf der die Beschichtung bzw. der Auftrag der Polymerlösung auf dem flächenförmigen Träger erfolgt, Polymerlösungen unterschiedlich zusammengesetzt können. Die in bezug auf ihre Zusammensetzung unterschiedlich ausgebildete Polymerschichten können speziell auf den Verwendungszweck abgestimmt werden. Der Aufbau der Vorrichtung braucht für unterschiedliche Polymerlösungen grundsätzlich nicht verändert zu werden.

Um auch in der Fläche unterschiedliche Zusammensetzungen der Polymerlösungen zuzuführen, ist es vorteilhaft, eine Mehrzahl von Zufuhrkanälen nebeneinander anzuordnen, wobei diese Ausgestaltung natürlich auch dazu dienen kann, für eine gleichmäßige Verteilung der zugeführten Polymeröffnung mit gleicher Zusammensetzung bei großflächig auszubildenden Polymermembranen zu sorgen.

Wie oben schon im Zusammenhang mit der Verfahrensführung angedeutet, kann es zu einer Naßextrusion bzw. zu einer Trocken-Naß-Extrusion gemäß dem Verfahren kommen. Je nach gewünschter Nachbehandlung der aus der

7

schlitzförmigen Extrusionseinrichtung austretenden Polymermembran kann es dabei vorteilhaft sein, die Polymermembran unter einem Winkel im Bereich von 0° bis 80° relativ zur Membranaustrittsrichtung aus der Extrusionsdüse abzuziehen.

Vorzugsweise ist der den Volumenstrom der jeweiligen Polymerlösung bestimmende Druck, mit dem die Polymerlösung durch den jeweiligen Zufuhrkanal zum Aufbringbereich gefördert wird, unterschiedlich einstellbar.

Weiterhin ist es vorteilhaft, daß ebenfalls die Geschwindigkeit, mit der der Träger durch die schlitzförmige Zufuhröffnung zum Aufbringbereich gefördert wird, einstellbar ist, so daß gezielt die Dicke der jeweiligen Polymerschicht und der Grad des angestrebten Verbundes zwischen der Polymerschicht und dem Träger einstellbar sind.

Bestimmend für die Dicke der durch die Vorrichtung ausbildbaren mehrschichtigen flächigen Polymermembran ist auch der Öffnungsquerschnitt der Extrusionsdüse, wobei vorzugsweise der Öffnungsquerschnitt der schlitzförmigen Extrusionsdüse wenigstens in bezug auf die Schlitzhöhe einstellbar ist.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die nachfolgenden schematischen Zeichnungen anhand eines Ausführungsbeispieles eingehend beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 in der Seitenansicht eine Extrusionseinrichtung im Schnitt entlang der Linie A - B von Fig. 2 und

8

Fig. 2 eine Ansicht auf die Darstellung der Extrusionseinrichtung gemäß Fig. 1 von hinten.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Extrusionswerkzeug 11, das in dem hier beschriebenen Beispiel zwei schlitzförmig sich zu einer schlitzförmig ausgebildeten Extrusionsdüse 12 verengende Zufuhrkanäle 13, 14 für die Polymerlösungen aufweist. Auf an sich bekannte Weise werden die Polymerlösungen, die identische oder unterschiedliche Zusammensetzung haben können, über die Zufuhröffnungen 19, 20 der Vorrichtung 10 von außen zugeführt, wobei deren Druck wähl- und einstellbar ist. Die sich zu der schlitzförmig ausgebildeten Extrusionsdüse 12 hin verengenden Zufuhrkanäle 13, 14 münden in einen Bereich 15 im Inneren der Vorrichtung 10 vor dem Eintritt in die Extrusionsdüse 12.

Durch das zentrale Teil der Vorrichtung 10 wird im wesentlichen in Membranaustrittsrichtung 17 ein flächenförmiger Schlitz ausgebildet, durch den ein Träger, der aus einem Vlies, einem Gewebe, einem Gitter oder einem Gestrick oder dergleichen bestehen kann, zugeführt wird. Die Zufuhröffnung 16 für den flächenförmigen Träger mündet ebenfalls in den voraufgeführten Bereich bzw. Auftragbereich 15. Der im Bereich bzw. Auftragbereich 15 gebildete Verbund aus Polymerschichten und Träger, noch weiter unten im einzelnen beschrieben wird, verläßt in Transportrichtung des Trägers, vergleiche Pfeil die Vorrichtung 10 über ein diesen Austrittsbereich deckendes Extrusionswerkzeug 11. Das Extrusionswerkzeug 11 ist längsgeschlitzt ausgebildet, vergleiche auch Fig. 2. Die Schlitzhöhe 18 bestimmt unter anderem die Dicke des innerhalb der Vorrichtung 10 gebildeten Verbundes aus Polymerschichten und Träger bzw. die Dicke der das

Extrusionswerkzeug verlassenden Polymermembran. Durch geeignete Wahl der Extrusionsdüse 12, die auswechselbar ist, kann auch durch diese Maßnahme gezielt Einfluß auf die Dicke der die Vorrichtung 10 verlassenden, hier beidseitig eines Trägers mit einer Polymerschicht ausgebildeten zweischichten Polymermembran genommen werden.

9

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, kann auch eine Mehrzahl von Zufuhrkanälen nebeneinander angeordnet sein, womit für die Herstellung großflächiger Polymermembranen für eine gleichmäßige Verteilung bzw. ein gleichmäßiges Aufbringen der Polymerlösungen auf den Träger oberhalb und unterhalb, d.h. beidseitig, Rechnung getragen wird. Prinzipiell ist es auch möglich, die parallel nebeneinander angeordneten Zufuhrkanäle auch mit unterschiedlichen Polymerlösungen auf einer Seite des Trägers zu beschicken, so daß in der Fläche der Polymermembran unterschiedliche Membranen mit unterschiedlichen Trenneigenschaften in einem Arbeitsgang ausbildbar sind.

Das Verfahren zur Herstellung der Polymermembran mittels der vorangehend beschriebenen Vorrichtung 10 ausgeführt werden. Dazu werden Polymerlösungen, vorzugsweise in einem gemeinsamen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch, hergestellt, die beispielsweise Polymerkonzentrationen von 10 bis 50 Ma-% aufweisen. Nachfolgend können die Polymerlösungen filtriert entgast werden. Dann werden die Polymerlösungen der Vorrichtung 10 über die Zuführungen 19 und 20 zugeführt und gelangen in die Zufuhrkanäle 13 und 14. Im Aufbringbereich 15 in der Vorrichtung werden die Polymerlösungen auf einen ebenfalls in den Aufbringbereich über die Zufuhröffnung 16 zugeführten Träger beidseitig aufgebracht und unter gleichzeitigem Transport des

Trägers in Richtung des Pfeiles 21 durch die Extrusionsdüse 12 geführt und werden dort entweder in Membranaustrittsrichtung 17, die normalerweise der Transportrichtung 21 entspricht, von der Vorrichtung 10 abgeführt. Grundsätzlich ist es aber möglich, daß die die Extrusionsdüse verlassenden Polymermembran unter einem Winkel von 0° bis 80° relativ zur Membranaustrittsrichtung abgezogen wird.

Die an sich, jedenfalls was ihren Grundaufbau angeht, aus der Extrusionsdüse 12 austretende fertige Polymer-membran direkt in ein Koagulationsmedium hineinzuleiten oder erst nach Durchlaufen einer Abdunststrecke darin einzuleiten, hängt von der gewählten Verfahrensführung ab. Schließlich werden dann alle nichtmembranbildenden Bestandteile der Polymermembran und des Koagulationsbades durch Waschen bzw. Extraktion der gebildeten Polymermembran entfernt, wobei gegebenenfalls auch noch eine anschließende Bearbeitung der Polymermembran mit Nachbehandlungsverfahren wie Präparation, Trocknung usw. möglich ist.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß als separat einzusetzende Polymerlösungen grundsätzlich alle, wie schon Zusammensetzungen im unterschiedliche angedeutet, Prinzip aller membranbildender Polymere sowie deren gelöst in Gemische gewählt werden können, entweder geeigneten gleichen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen. Grundsätzlich ist es auch möglich, daß die über den einen Zufuhrkanal 13 zugeführte Polymerlösung identisch mit der über den Zufuhrkanal 14 zugeführten Polymerlösung ist. Es ist aber möglich, die schiedlichen Polymere sich lediglich in den Molmassen, der Polymerlösungskonzentration und/oder den Lösungsbzw. Lösungsmittelgemischen und/oder der mitteln

Temperatur unterscheiden zu lassen. Vorzugsweise werden die beiden Schichten der Membranen aus solchen gleichartigen oder unterschiedlichen Polymeren gebildet, bei denen eine Polymerschicht insbesondere aus einem Polymer mit kationischer Ladung und die andere Polymerschicht insbesondere aus einem Polymer mit anionischer Ladung besteht.

11

Als Koagulationsmittel können alle Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemische bzw. Lösungen dienen, die in bezug auf die jeweils eingesetzten Polymerlösungen einen Fällpunkt  $\gamma$  von kleiner oder gleich 0,5 (gemessen durch Trübungstitration an 4 Ma.-%igen Polymerlösungen) aufweisen. Vorzugsweise werden jedoch Wasser, Gemische aus Wasser und Alkoholen, Wasser und Lösemittel(gemisch) bzw. Gemische aus Wasser, Alkohol und Lösemittel(gemisch) eingesetzt. Der Fällpunkt  $\gamma$  des Fällmediums wird hierbei unter Verwendung 4 Ma.-%igen Lösungen der als Membranbildner eingesetzten Polymere nach der Relation:

 $\gamma$  = Verbrauch an Koagulationsmittel [ml] / (Verbrauch an Koagulationsmittel [ml] + vorgelegte Lösung des Polymers [ml]) ermittelt.

Die Abzugsgeschwindigkeit, die Fördermenge der Polymerlösungen, die Dicke bzw. Porosität des verwendeten flächenförmigen Trägers, (Vlies, Filter, Netz, Folie usw.) sowie die Spaltbreite und – höhe 18 der Extrusionsdüse 12 abgestimmt. Im Falle der Imprägnierung des flächenförmigen Trägers gilt:

$$v_{Abzug} = \frac{v_{PLA} + v_{PLB}}{(B_D \cdot D_D - B_D \cdot D_{FG})}$$

Im Falle der Nichtimprägnierung des flächenförmigen Trägers gilt:

$$v_{Abzug} = \frac{v_{PLA} + v_{PLB}}{(B_D \cdot D_D - \epsilon \cdot B_D \cdot D_{FG})}$$

Hierbei bedeuten:

VAbzug - Abzugsgeschwindigkeit [cm/s]

 $V_{\text{PLA}}^{\text{DLag}}$  - Volumenstrom der Polymerlösung A [cm $^3$ /s]  $V_{\text{PLR}}$  - Volumenstrom der Polymerlösung B [cm $^3$ /s]

B<sub>D</sub> - Breite des Düsenschlitzes [cm]
D<sub>D</sub> - Höhe des Düsenschlitzes [cm]

D<sub>FG</sub> - Dicke des Flächengebildes, Vlies, Filter, Netz,

Folie o.a. [cm]

 Volumenporosität des Flächengebildes, Vlies, Filter, Netz, Folie o.a.

Der Einsatz der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 ermöglicht die Herstellung von Verbundmembranen in einem kontinuierlichen Prozeß in einem Verfahrensschritt sowohl nach einem Naßextrusionsprozeß (Mehrkomponentenbreitschlitzdüse taucht direkt in das Koagulationsmedium ein) als auch nach einem Trocken-Naß-Extrusionsprozeß (der Verbund, bestehend aus erster Polymerlösung, flächenförmigen Träger und zweiter Polymerlösung wird erst nach Durchlaufen einer gewissen Abdunststrecke in einer gasförmigen Atmosphäre in das flüssige Koagulationsmedium eingetaucht).

Bei Verwendung untereinander unverträglicher, d.h. geeignet auswählbarer Polymerlösungen, lassen sich die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Polymermembranen, beispielsweise nach einer Phaseninversion, in zwei Einzelmembranen auftrennen, die jede für sich verwendbar sind, wobei der Träger sich dann entweder in einer Einzelmembran oder in keiner Membran befindet.

Im folgenden soll die Erfindung an Beispielen näher ausgeführt werden:

#### 1. Beispiel

Polyacrylnitril mit einem mittleren Molekulargewicht von  $Mw=1,2 \times 10^5$  g/mol wird 2h bei 80°C unter Rühren (1400 U/min) in N.-Methlypyrrolidon gelöst, so daß eine 15.5 Ma.-%ige Polymerlösung entsteht. Im Anschluß daran wird die Polymerlösung filtriert und entgast. Diese Polymerlösung wird sowohl als die separat eingesetzte erste Polymerlösung als auch als zweite Polymerlösung verwendet. Als Träger wurde ein 0,2 mm starkes Vlies eingesetzt. Der Polymerlösungverbund wurde durch eine "Trokkenstrecke" von 0,5 m geführt und anschließend im Koagulationsmedium Wasser bei 25° C gefällt. Der Polymerlösungsverbund wurde in einem Winkel von 0°, bezogen auf die Austrittsrichtung, von der Extrusionsdüse 12 abgezogen. Des weiteren wurde folgende Parameter angewendet.

V<sub>Abzug</sub> - 4 [cm/s] V<sub>PLA</sub> - 1,2 [cm<sup>3</sup>/s] V<sub>PLB</sub> - 1,2 [cm<sup>3</sup>/s] B<sub>D</sub> - 20,0 [cm] D<sub>D</sub> - 0,05 [cm]

Doe Charakterisierung der resultierenden Membran wurde bei einem Transmembrandruck von 0,5 bar vorgenommen.

14

Die resultierende Membran besitzt folgende Eigenschaften:

```
Wasserpermeabilität -54,5 [1/hm^z] Mittlerer Porendurchmesser -3,1 [nm] Porendurchmesser Cut off -9,6 [nm] Porendichte -2,6*10^{10} [Anzahl/cm^z] Oberflächenporosität -1,9*10^{-3} Relativer Leistungsparameter -1,4*10^{23} [m^{-3}] (Tweddle)
```

#### <u>Bezugszeichenliste</u>

- 10 Vorrichtung
- 11 Extrusionswerkzeug
- 12 Extrusionsdüse
- 13 Zufuhrkanal
- 14 Zufuhrkanal
- 15 Bereich / Aufbringbereich
- 16 Zufuhröffnung
- 17 Membranaustrittrichtung
- 18 Schlitzhöhe
- 19 Zuführung
- 20 Zuführung
- 21 Pfeil (Transportrichtung)

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran

#### Patentansprüche

Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran, bei dem zunächst eine Mehrzahl von Polymerlösungen entsprechend der Anzahl der Schichten hergestellt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerlösungen nachfolgend getrennt zu einem vor einer Extrusionseinrichtung ausgebildeten schlitzförmig ausgebildeten Bereich transportiert werden, wo Polymerlösungen beidseitig flächig auf einen ebenfalls in diesen Bereich transportierten flächigen aufgebracht werden, wobei nachfolgend der Träger mit den beidseitig aufgebrachten Polymerlösungen zur Ausbildung der flächigen Polymermembran durch die schlitzförmige Extrusionseinrichtung hindurchgefördert wird.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die aus der Extrusionseinrichtung austretende Polymermembran in ein Koagulationsmedium geleitet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die aus der Extrusionseinrichtung austretende Polymermembran vor Eintritt in ein Koagulationsmedium längs einer Abdunststrecke geführt wird.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß nachfolgend alle nichtmembranbildenden Bestandteile durch Waschen und/-oder Extraktion entfernt werden.
- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymermembran mittels Präparation und/oder Trocknung nachbehandelt wird.
- 6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger vor Aufbringung der Polymerlösungen imprägniert wird.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Imprägnierungsmittel ein Lösungsmittel für die die Schichten der Polymermembran bildenden Polymere ist.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Imprägnierungsmittel ein Medium ist, das mit den Polymerlösungen chemisch und/oder physiko-chemisch reagiert.
- 9. Vorrichtung zur Herstellung einer mehrschichtigen flächigen Polymermembran, die aus einer Mehrzahl von Polymerlösungen entsprechend der Anzahl der Schichten

hergestellt wird, mit der auch das Verfahren nach, einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 ausgeführt werden kann, gekennzeichnet durch ein Extrusionswerkzeug (10) mit einer Mehrzahl schlitzförmig sich zu einer schlitzförmig ausgebildeten Extrusionsdüse (12) verengenden Zufuhrkanälen (13, 14) für die Polymerlösungen zu einem Bereich (15) vor deren Eintritt in die Extrusionsdüse (12), wobei in diesen Bereich (15) auch eine schlitzförmige Zufuhröffnung (16) für die Zufuhr eines Trägers mündet, auf den von seinen beiden Trägerseiten die von den Zufuhrkanälen (13, 14) zugeführten Polymerlösungen vor Durchtritt des Verbundes aus Polymerlösung und Träger durch die Extrusionsdüse (12) aufbringbar sind.

- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von Zufuhrkanälen (13, 14) nebeneinander angeordnet ist.
- 11. Vorrichtung nach einem oder beiden der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die die Extrusions-düse (12) verlassende Polymermembran unter einem Winkelbereich von 0° bis 80° relativ zur Membranaustrittsrichtung (17) aus der Extrusionsdüse (12) abziehbar ist.
- 12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck, mit dem die Polymerlösung durch den Zufuhrkanal (13, 14) zum Aufbringbereich (15) gefördert wird, einstellbar ist.
- 13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Geschwindigkeit, mit der der Träger durch die schlitzförmige Zufuhröffnung (16) zum Aufbringbereich (15) gefördert wird, einstellbar ist.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Öffnungsquerschnitt der schlitzförmigen Extrusionsdüse (12) in bezug auf die Schlitzhöhe (18) einstellbar ist.

19

we/sch

Fig. 1





Fig. 2



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. .tional Application No PCT/DE 98/0005

			101/02 30/00003
A. CLASS IPC 6	BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST BEST	9/06	
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum de IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classifi B29C B01D	cation symbols)	
	ation searched other than minimum documentation to the extent th		
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical, s	search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 215 (M-409), 3 Se 1985	9-14	
	& JP 60 076323 A (DAINIPPON IN	ISATSU KK),	
Υ	30 April 1985, see abstract	1-8	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 427 (M-1174), 30 October 1991		9-14
	& JP 03 180316 A (HASHIMOTO FO CO LTD), 6 August 1991, see abstract	RMING IND	
	- <del></del>	-/	
	•		
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family me	embers are listed in annex.
* Special cat	regories of cited documents :	"T" leter document outside	shed after the international filling date
conside	nt defining the general state of the art which is not ared to be of particular relevance	or priority date and i	not in conflict with the application but the principle or theory underlying the
tiling da		cannot be considere	ar relevance; the claimed invention ad novel or cannot be considered to
citation	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular cannot be considere	step when the document is taken alone ar relevance; the claimed invention ad to involve an inventive step when the
other m P" documer	nt published prior to the international filling date but	document is combin ments, such combin in the art.	ed with one or more other such docu- ation being obvious to a person skilled
	an the priority date claimed current completion of the international search	"&" document member of	
	May 1998	05/06/19	international search report
	alling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL • 2260 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Jensen,	K

1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ini. ational Application No
PCT/DE 98/00005

(Continuation) DOCUMENTS CONSIDER	ED TO BE RELEVANT	
ategory * Citation of document, with indica	ation,where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
1979 cited in the ap see abstract	ne 11 - page 4, line 24	1-8
1981	204 (C-085), 24 December  A (NITTO ELECTRIC IND CO	1-14
US 2 806 256 A September 1957 see the whole o	(R. SMITH-JOHANNSEN) 17	1-8
October 1990 see abstract	(IM JANG-HI ET AL) 16	1-8
October 1989 see column 2, 1 see column 5, 1	(CHAU C C ET AL) 17 line 5 - line 33 line 36 - line 50 line 27 - line 39 ligure 1	1-5,9,10
6 June 1995 see abstract see column 2, 1 see column 3, 1	(DIETSCHI HANS G K ET AL)  line 8 - line 12 line 15 - line 21 line 63 - column 4, line 8	1,6-8

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte ional Application No
PCT/DE 98/00005

	tent document in search report		Publication date	Patent family member(s)		blication date
DD	138938	Α	05-12-1979	NONE		
US	2806256	Α	17-09-1957	BE 53866:	Α	
				CH 364355		
				DE 1048018		
				GB 79024	. A	
US	4963304	A	16-10-1990	NONE		
US	4874568	Α	17-10-1989	NONE		
US	5422179	Α	06-06-1995	CH 679761	A 15	-04-1992
				CA 2026643	A 03	-04-1991
				CS 9004793	A 19	-02-1992
				DD 301899		-06-1994
				OK 428851		-12-1993
				EP 0428851		-05-1991
				FI 100097		-09-1997
				HU 212986		-01-1997
				IE 64463		-08-1995
				JP 2612958		-05-1997
				JP 3151233		-06-1991
				KR 9403357		-04-1994
				MX 172881		-01-1994
				NO 176169		-11-1994
				PL 166208		-04-1995
				PT 95476		-06-1991
				TR 25899	A 01.	-11-1993

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen
PCT/DE 98/00005

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B29C47/02 B29C47/06 B01D69/0	06	
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssinkation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ele )	
IPK 6	B29C B01D		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentilchung, soweit erforderlich unter Angab-	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 215 (M-409), 3.Sept 1985	cember	9-14
	& JP 60 076323 A (DAINIPPON INSA	ATSU KK),	
Υ	30.April 1985, siehe Zusammenfassung		1-8
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 427 (M-1174), 30.0k 1991 & JP 03 180316 A (HASHIMOTO FORM CO LTD), 6.August 1991, siehe Zusammenfassung		9-14
		-/	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber n "E" älteres Anmei "L" Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :  intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,  icht als besondere bedeutsam anzusehen ist  Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen  idedatum veröffentlicht worden ist  ritlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfeihaft er-  nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer  en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden  für die eine menderen besonderen Grund anneneben ist wie	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach derr oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kolikilert, sondern nun Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlich erfinderischer Tätigkeit beruhend betre	t worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf bettet werden.
ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe	to do de dicinalización bosonation en ana ungogaben los (mo	kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiber	eit berunend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche  9.Mai 1998	Absendedatum des internationalen Re 05/06/1998	cherchenberichts
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Jensen, K	

1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. :Ionales Aktenzeichen
PCT/DE 98/00005

		PCT/DE 98/00005
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y	DD 138 938 A (GROEBE VOLKER) 5.Dezember 1979 in der Anmeldung erwähnt siehe Zusammenfassung siehe Seite 3, Zeile 11 - Seite 4, Zeile 24 siehe Anspruch 1; Abbildung	1-8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 204 (C-085), 24.Dezember 1981 & JP 56 126407 A (NITTO ELECTRIC IND CO LTD), 3.Oktober 1981, siehe Zusammenfassung	1-14
A	US 2 806 256 A (R. SMITH-JOHANNSEN) 17.September 1957 siehe das ganze Dokument	1-8
A	US 4 963 304 A (IM JANG-HI ET AL) 16.0ktober 1990 siehe Zusammenfassung siehe Spalte 4, Zeile 58 - Spalte 5, Zeile 12	1-8
A	US 4 874 568 A (CHAU C C ET AL) 17.0ktober 1989 siehe Spalte 2, Zeile 5 - Zeile 33 siehe Spalte 5, Zeile 36 - Zeile 50 siehe Spalte 6, Zeile 27 - Zeile 39 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-5,9,10
A	US 5 422 179 A (DIETSCHI HANS G K ET AL) 6.Juni 1995 siehe Zusammenfassung siehe Spalte 2, Zeile 8 - Zeile 12 siehe Spalte 3, Zeile 15 - Zeile 21 siehe Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 4, Zeile 8	1,6-8

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int. ionales Aktenzeichen
PCT/DE 98/00005

Im Recherchenberic angeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DD 138938	Α	05-12-1979	KEINE	
US 2806256	A	17-09-1957	BE 538663 A CH 364355 A DE 1048018 B GB 790241 A	
US 4963304	Α	16-10-1990	KEINE	
US 4874568	Α	17-10-1989	KEINE	
US 5422179	<b>A</b>	06-06-1995	CH 679761 A CA 2026643 A CS 9004793 A DD 301899 A DK 428851 T EP 0428851 A FI 100097 B HU 212986 B IE 64463 B JP 2612958 B JP 3151233 A KR 9403357 B MX 172881 B NO 176169 B PL 166208 B PT 95476 A TR 25899 A	15-04-1992 03-04-1991 19-02-1992 30-06-1994 13-12-1993 29-05-1991 30-09-1997 28-01-1997 09-08-1995 21-05-1997 27-06-1991 21-04-1994 07-11-1994 28-04-1995 25-06-1991 01-11-1993